

10



Eur päisches Patentamt
Eur pean Patent Office
Office eur péen des brevets

11 Veröffentlichungsnummer:

0 256 461
A2

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 87111499.7

11 Int. Cl.: **C08L 67/02**, **C08L 69/00**,
C08K 5/42

22 Anmeldetag: 08.08.87

30 Priorität: 09.08.86 DE 3627131

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
24.02.88 Patentblatt 88/08

64 Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB NL

71 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

72 Erfinder: **Lausberg, Dietrich, Dr.**
Nachtigalstrasse 32a
D-6700 Ludwigshafen(DE)
Erfinder: **McKee, Graham Edmund, Dr.**
Kastanienweg 8
D-6940 Weinheim(DE)
Erfinder: **Taubitz, Christof, Dr.**
In der Dreispitz 15
D-6706 Wachenheim(DE)
Erfinder: **Wasmuth, Georg, Dr.**
Von-Sturmfeeder-Strasse 60
D-6700 Ludwigshafen(DE)
Erfinder: **Knoll, Manfred**
Pfimmstrasse 1
D-6521 Wachenheim(DE)

64 Thermoplastische Formmassen aus Polyester und Polycarbonat.

67 Thermoplastische Formmassen, enthaltend als wesentliche Komponenten

A) 10 bis 89,99 Gew.% eines Polyesters

B) 10 bis 89,99 Gew.% eines Polycarbonats und

C) 0,01 - 1 Gew.% einer niedermolekularen organischen Verbindung mit bis zu 70 C-Atomen und (SO₂)_n-Q-Gruppen, wobei Q Wasserstoff, NH₄⁺, ein Alkali- oder ein Erdalkalimetall darstellt und m eine ganze Zahl ist, die gleich der Wertigkeit von Q ist, und/oder

C₂) 0,01 bis 30 Gew.% eines Polymeren mit Sulfonsäuregruppen und einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts von mindestens 1000,
sowie als weitere Komponente

D) 0 bis 30 Gew.% eines schlagzäh modifizierenden Kautschuks

EP 0 256 461 A2

Therm. plastisch Formmassen aus Polyester und Polycarbonat

Die Erfindung betrifft thermoplastisch Formmassen, enthaltend als wesentlich Komponenten

A) 10 bis 89,99 Gew.-% eines Polyesters

B) 10 bis 89,99 G. w.-% eines Polycarbonats,

C₁) 0,01 bis 1 Gew.-% einer niedermolekularen organischen Verbindung mit bis zu 70 C-Atomen und (-SO₂)-Q-Gruppen, wobei Q Wasserstoff, NH₄⁺, ein Alkali- oder ein Erdalkalimetall darstellt und m eine ganze Zahl ist, die gleich der Wertigkeit von Q ist, und/oder

C₂) 0,01 bis 30 Gew.-% eines Polymeren mit Sulfonsäuregruppen und einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts von mindestens 1000, sowie als weitere Komponente

D) 0 bis 30 Gew.-% eines schlagzäh modifizierenden Kautschuks

Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen Formmassen zur Herstellung von Formkörpern und die daraus erhältlichen Formkörper.

Mischungen aus Polyester und Polycarbonaten sind aus der DE-A-24 17 002 bekannt. Diese weisen gegenüber den reinen Polymeren verbesserte mechanische Eigenschaften auf.

Der Zusatz von Polymerisaten mit einer Glasübergangstemperatur von unter 0°C, z.B. Pfporkautschuken auf Acrylat-, Ethylen-, oder Butadienbasis, zu Polyester/Polycarbonat-Mischungen ist aus den EP-A-25 920, WO 80/972, EP-A-114 288, DE-A-23 43 609, US-A-4 172 859, DE-A-33 10 754 und DE-A-32 27 028 bekannt.

Alle diese beschriebenen Formmassen weisen eine befriedigende Schlagzähigkeit auf, doch ist ihre Eigenfarbe (gelb) für manche Anwendungszwecke nicht akzeptabel und auch die Wärmeformbeständigkeit läßt zu wünschen übrig.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, thermoplastische Formmassen auf der Basis von Polyester und Polycarbonaten zur Verfügung zu stellen, die neben einer guten Schlagzähigkeit bei tiefen Temperaturen auch eine gute Wärmeformbeständigkeit aufweisen und weiß oder nur schwach gefärbt sind.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die eingangs definierten thermoplastischen Formmassen gelöst.

Die in den erfindungsgemäßen Formmassen enthaltenen Polyester sind an sich bekannt und in der Literatur beschrieben. Vorzugsweise werden Polyester verwendet, die einen aromatischen Ring in der Hauptkette enthalten.

Der aromatische Ring kann auch substituiert sein, z.B. durch Halogene wie Chlor und Brom und durch C₁-C₄-Alkylgruppen, wie die Methyl-, Ethyl-, i- und n-Propyl- und i-, n- und t-Butylgruppe.

Die Herstellung der Polyester kann durch Reaktion von Dicarbonsäuren, deren Estern oder anderen esterbildenden Derivaten mit Dihydroxyverbindungen in an sich bekannter Weise erfolgen.

Als Dicarbonsäuren kommen beispielsweise aliphatische und aromatische Dicarbonsäuren in Frage, die auch als Mischung eingesetzt werden können. Nur beispielsweise seien hier Naphthalindicarbonsäuren, Terephthalensäure, Isophthalensäure, Adipinsäure, Azelaensäure, Sebacinsäure und Cyclohexandicarbonsäuren, Mischungen dieser Carbonsäuren und esterbildende Derivate derselben genannt.

Als Dihydroxyverbindungen werden vorzugsweise Diole mit 2 bis 6 C-Atomen, besonders bevorzugt Ethylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,4-Butandiol und 1,6-Hexandiol verwendet; es können jedoch auch 1,4-Hexandiol, 1,4-Cyclohexandiol, 1,4-Di-(hydroxymethyl)cyclohexan, Bisphenol A, Neopentylglykol, Mischungen dieser Diole sowie deren esterbildende Derivate eingesetzt werden.

Polyester aus Terephthalensäure und einer C₂-C₆-Diolkomponente, wie Polyethylenterephthalat oder Polybutylenterephthalat werden besonders bevorzugt.

Die relative Viskosität η_{sp}/c der Polyester, gemessen an einer 0,5 %igen Lösung in einem Phenol/o-Dichlorbenzolgemisch (Gewichtsverhältnis 3:2) bei 25°C, liegt im allgemeinen im Bereich von 1,2 bis 1,8.

Der Anteil der Polyester A) an den erfindungsgemäßen Formmassen beträgt 10 bis 89,99, vorzugsweise 15 bis 80, insbesondere 20 bis 75 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Formmassen.

Die Polycarbonate B) sind an sich ebenfalls bekannt und in der Literatur beschrieben.

Vorzugsweise können diese Polycarbonate durch Umsetzung von Kohlen säurederivaten wie Phosgen der Diphenylcarbonat mit Diphenolen hergestellt werden. Grundsätzlich sind alle Diphenole verwendbar, wie si z.B. in der Monographie von H. Schnell, "Chemistry and Physics of Polycarbonates", (Interscience Publishers, 1964) sowie der US-A-2 999 835 und der DE-A-22 48 817 genannt sind. Dihydroxydiphenyl, Di-(hydroxyphenyl)-alkan und Di-(hydroxyphenyl)ether oder deren Mischungen sind besonders bevorzugte Diphenole.

Ein besonders bevorzugtes Diphenol ist 2,2-Di-(4'-hydroxyphenyl)propan (Bisphenol A). Dies kann auch in Mischung mit anderen Diphenolen wie 2,2-Di-(4'-hydroxyphenyl)pentan, 2,6-Dihydroxynaphthalin, 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon, Di-(4'-hydroxyphenyl)ether, Di-(4'-hydroxyphenyl)sulfit, Di-(4'-hydroxyphenyl)methan, 1,1-Di-(4'-hydroxyphenyl)ethan oder 4,4'-Dihydroxydiphenyl eingesetzt werden. Der Anteil an Bisphenol A in derartigen Mischungen liegt im allgemeinen im Bereich von 70 bis 98 Gew.%.
 5 Verfahren zur Herstellung derartiger Polycarbonate sind an sich bekannt und z.B. in den bereits erwähnten US-A-2 999 835 und DE-A-22 48 817 sowie den DE-A-13 00 266 und DE-A-14 95 730 beschrieben.


Die relative Viskosität der Polycarbonate B) liegt im allgemeinen im Bereich von 1,2 bis 1,5, vorzugsweise 1,28 bis 1,40 dl/g, gemessen in 0,5 gew.-%iger Lösung in Dichlormethan bei 25°C.
 10 Der Anteil der Polycarbonate B) beträgt 10 bis 89,99, vorzugsweise 15 bis 78 und insbesondere 20 bis 85 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten A) bis D).

Als wesentliche Komponente enthalten die erfindungsgemäßen Formmassen eine der Komponenten C₁) oder C₂) wie eingangs definiert.

15 Prinzipiell lassen sich auch Mischungen aus Komponenten C₁) und C₂) einsetzen, doch hat sich im allgemeinen der Einsatz nur einer Komponente als besonders vorteilhaft herausgestellt.

Bei der Komponente C₁) handelt es sich um niedermolekulare organische Verbindungen mit bis zu 70 C-Atomen und (-SO₂)ⁿ-Gruppen, wobei Q Wasserstoff, NH₄⁺, ein Alkalimetall- oder ein Erdalkalimetallkation darstellt und m eine ganze Zahl ist, deren Wert der Wertigkeit von Q entspricht. Das Molekulargewicht der Komponente C₁) beträgt vorteilhafterweise nicht mehr als 1000.
 20 Der Anteil der Komponente C₁) beträgt 0,01 bis 1, vorzugsweise 0,02 bis 0,5 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten A) bis D).

Als erste Gruppe solcher Verbindungen seien hier Sulfonsäuren mit einer oder mehreren Sulfonsäuregruppen genannt, die gegebenenfalls auch noch Carboxylgruppen enthalten können.
 25 Bevorzugte Verbindungen dieser Art haben allgemeine Strukturen



30 wobei R¹, R² und R³ jeweils ein- oder zweiwertige Alkyl-, Alkenyl- oder Arylgruppen mit bis zu 30 C-Atom n und R⁴ ebenfalls einen solchen Rest oder eine chemische Bindung darstellen, wobei diese Gruppen noch substituiert sein können oder weitere funktionelle Gruppen oder Substituenten wie (-O-CH₂-CH₂-) oder r (-O-CH₂-CH₂-CH₂-) Einheiten, Carboxylgruppen oder Halogensubstituenten aufweisen können.

Als besonders bevorzugte Beispiele seien hier C₇-C₂₂-Alkylsulfonsäuren wie Decylsulfonsäure, Dodecylsulfonsäure oder Octadecylsulfonsäure, ungesättigte C₇-C₂₂-Alken-Sulfonsäuren, d.h. ungesättigte sulfonisierte Fettsäuren wie Linolensäure, C₇-C₂₂-Hydroxyalkansulfonsäuren, C₆-C₁₀-Perfluoralkansulfonsäuren wie Perfluorooctansulfonat, Derivate der Sulfobismsteinsäure, C₇-C₂₂-Alkylbenzolsulfonsäuren und C₇-C₂₂-Alkyl-naphthalinsulfonsäuren wie Diisobutyl-naphthalin-1-sulfonsäuren oder auch die entsprechenden unsubstituierten Säuren, genannt.

Als Beispiele für Verbindungen mit O-CH₂-CH₂-Einheiten im Molekül seien hier nur n-C₆H₁₃-(O-CH₂-CH₂)_n-SO₃H und n-C₆H₁₃



(O-CH₂-CH₂)_n-SO₃H
 angeführt.

Als zweite Gruppe von Verbindungen, die als Komponente C) eingesetzt werden, sind organische Schwefelsäurehalbesten, vorzugsweise solche der allgemeinen Formeln



wobei R^1 , R^2 , R^3 und R^4 die zuvor definierte Bedeutung haben.

Als Beispiele seien hier C_6-C_{20} -Alkylhydrogensulfate, C_6-C_{20} -Alkenylhydrogensulfate, Oligoethyl noxidhydrogensulfate mit 2 bis 20 Ethylenoxideinheiten, Oligohydrogensulfate mit 2 bis 12 Butandiol-1,4-Einheiten, Arylhydrogensulfate, ggf. mit C_1-C_{20} -Alkylgruppen substituiert und Hydrogensulfate, die durch Veresterung von H_2SO_4 mit Alkoholen oder Phenolen, die bis zu 10 $O-CH_2-CH_2$ -Einheiten in der Kette aufweisen können, erhältlich sind, genannt.

Als besonders bevorzugt seien hier Butylhydrogensulfat, Ethylhexylhydrogensulfat, Hexadecen-1-olhydrogensulfat, $C_8H_{17}(O-CH_2-CH_2)_x-O-SO_3H$, $C_{12}H_{25}(O-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2)_z-OSO_3H$, Isooctylphenolhydrogensulfat und $C_6H_5-C_6H_4-[O-CH_2-CH_2]_n-SO_3H$ genannt.

Die Sulfonsäuren bzw. Hydrogensulfate können auch durch Metallkationen oder Ammoniumionen teilneutralisiert sein, vorzugsweise werden jedoch die nicht neutralisierten Verbindungen verwendet.

Verfahren zur Herstellung der vorstehend genannten Sulfonsäuren bzw. organischen Schwefelsäurehalbesten wie auch die Verbindungen selbst sind an sich bekannt und in der Literatur beschrieben, so daß sich hier nähere Angaben erübrigen.

Wenn auch vorstehend bevorzugte Gruppen von Verbindungen als Komponente C) beschrieben wurden, so muß doch betont werden, daß prinzipiell jede Verbindung mit einer SO_3H -oder OSO_3H -Gruppe, die mit den anderen Komponenten der Formmassen nicht vollkommen unverträglich ist, eingesetzt werden kann.

Bei der Komponente C₂) handelt es sich um ein Polymeres mit Sulfonsäuregruppen und einem Gewichtsmittel des Molekulargewichtes von mindestens 1000, vorzugsweise von 2000 bis 100.000, insbesondere von 10.000 bis 500.000.

Solche Polymere können z.B. durch polymeranaloge Reaktion von Polymeren unter Einbau von Sulfonsäuregruppen erhalten werden. Derartige Reaktionen sind an sich bekannt und z.B. bei E. Fettes, "Chemical Reactions of Polymers", Interscience Publishers, oder C. Carraher, "Modification of Polymers" in "Polymer Science and Technology", Bd. 21 (1983), beschrieben. Auch nach der US-A-3 870 841 sind derartige Produkte erhältlich.

Im allgemeinen sind in diesen Produkten in 0,1 bis 50, vorzugsweise 0,1 bis 15 Gew.-% der wiederkehrenden Monomereinheiten Sulfonsäuregruppen eingebaut.

Als Beispiele seien hier sulfoniertes Polystyrol, welches vernetzt, vorzugsweise jedoch unvernetzt eingesetzt werden kann, oder sulfonierte Kautschuke, z.B. des Typs wie sie für die Komponente D) noch beschrieben werden, insbesondere Ethylen-Propylen (EP)-oder Ethylen-Propylen-Dien-(EPDM)-Kautschuke und sulfonierte Polykondensate genannt.

Polymere C) sind auch durch Polykondensation von Sulfonsäuregruppen enthaltenden Monomeren, z.B. von Diolen, wie sie für die Herstellung der Polycarbonate B) beschrieben wurden, erhältlich. Die Polykondensationsbedingungen sind an sich bekannt und in der Literatur beschrieben, so daß sich hier nähere Angaben erübrigen.

Auch Polysulfone, die Einheiten von Di-(4-hydroxyphenyl)-sulfon mit sulfoniertem aromatisch n Ring enthalten, sind hier zu nennen.

Bei der Polymerisation von Sulfonsäuregruppen enthaltenden Monomeren werden vorzugsweise weitere Comonomere eingesetzt, die keine Sulfonsäuregruppen tragen, so daß man Copolymere erhält, in denen 0,1 bis 50, vorzugsweise 0,5 bis 10 % der wiederkehrenden Monomereinheiten Sulfonsäuregruppen aufweisen.

Als Sulfongruppen enthaltende Monomere seien für diese Variante Styrol-Derivate, z.B. p-Styrolsulfonsäure oder Monomere, die sich von Acrylaten oder Methacrylaten ableiten, wie 2-Sulfoethylmethacrylat oder 2-Acryl-amido-2-methyl-propensulfonsäure, genannt.

Comonomere ohne Sulfonsäuregruppen sind z.B. Styrol, α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, Acryl- und Methacrylsäureester, Acryl- und Methacrylnitril, Acryl- und Methacrylamid sowie Olefine wie Ethen oder Propen und Diene, z.B. Butadien.

Der Anteil des Polymeren C) an den rindungsgemäßen Formmassen beträgt 0,01 bis 30 Gew.%, wobei Polymere mit einer Glasübergangstemperatur von mehr als 40°C, vorzugsweise in Mengen von 0,1 bis 10 Gew.% und solche mit einer Glasübergangstemperatur von unter 20°C in Mengen von 1 bis 30 Gew.% eingesetzt werden.

Aus der vorstehenden Beschreibung der Komponente C) geht hervor, daß diese auch als schlagzähmodifizierender Kautschuk dienen kann, so daß sich der Anteil der Komponente D) entsprechend verringern läßt.

Als Komponente D) enthalten die erfindungsgemäßen thermoplastischen Formmassen 0 bis 30, vorzugsweise 2 bis 25, insbesondere 5 bis 15 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten A) bis D) eines die Schlagzähigkeit erhöhenden Elastomeren (Kautschuks) mit einer Glasübergangstemperatur von vorzugsweise unter -30°C, insbesondere von unter -40°C.

Ganz allgemein handelt es sich dabei um Copolymerisate die bevorzugt aus mindestens zwei der folgenden Monomeren aufgebaut sind: Ethylen, Propylen, Butadien, Isobuten, Isopren, Chloropren, Vinylacetat, Styrol, Acrylnitril und Acryl- bzw. Methacrylsäureester mit 1 bis 18 C-Atomen in der Alkoholkomponente.

Derartige Polymere werden z.B. in Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Bd. 14/1 (Georg Thieme-Verlag, Stuttgart, 1961), Seiten 392 bis 406 und in der Monographie von C.B. Bucknall, "Toughened Plastics" (Applied Science Publishers, London, 1977) beschrieben.

Im folgenden werden einige bevorzugte Arten solcher Elastomere vorgestellt.

Als erste bevorzugte Gruppe sind die sogenannten Ethylen-Propylen (EPM) bzw. Ethylen-Propylen-Dien-(EPDM)-Kautschuke zu nennen, die vorzugsweise ein Verhältnis von Ethylenresten zu Propyleneinheiten im Bereich von 20:80 bis 65:35 aufweisen.



Die Mooney-Viskositäten ($MLI + 4/100^\circ C$) solcher unvernetzter EPM bzw. EPDM-Kautschuke (Gelgehalte im allgemeinen unter 1 Gew.%) liegen bevorzugt im Bereich von 25 bis 100, insbesondere von 35 bis 90 (gemessen am großen Rotor nach 4 Minuten Laufzeit bei 100°C nach DIN 53 523).

EPM-Kautschuke haben im allgemeinen praktisch keine Doppelbindungen mehr, während EPDM-Kautschuke 1 bis 20 Doppelbindungen/100 C-Atome aufweisen können.

Als Dien-Monomere für EPDM-Kautschuke seien beispielsweise konjugierte Diene wie Isopren und Butadien, nicht konjugierte Diene mit 5 bis 25 C-Atomen wie Penta-1,4-dien, Hexa-1,4-dien, Hexa-1,5-dien, 2,5-Dimethylhexa-1,5-dien und Octa-1,4-dien, cyclische Diene wie Cyclopentadiene, Cyclohexadiene, Cyclooctadien und Dicyclopentadien sowie Alkenylbornene wie 5-Ethyliden-2-norbornen, 5-Butyliden-2-norbornen, 2-Methyl-5-norbornen, 2-Isopropenyl-5-norbornen und Tricyclobiene wie 3-Methyl-tricyclo-(5.2.1.0.2.6)-3,8-decadien oder deren Mischungen genannt. Bevorzugt werden Hexa-1,5-dien, Ethyliden-2-norbornen und Dicyclopentadien. Der Diengehalt der EPDM-Kautschuke beträgt vorzugsweise 0,5 bis 10, insbesondere 1 bis 8 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Kautschuks.

EPM- bzw. EPDM-Kautschuke können auch mit reaktiven Carbonsäuren oder deren Derivaten goprofitt sein. Hier seien nur Acrylsäure, Methacrylsäure und deren Derivate sowie Maleinsäureanhydrid genannt.

Eine weitere Gruppe bevorzugter Kautschuke sind Copolymere des Ethylens mit Acrylsäure und/oder Methacrylsäure und/oder deren Estern, insbesondere solche, die zusätzlich noch Epoxy-Gruppen enthalten. Diese Epoxygruppen werden vorzugsweise durch Zugabe von Epoxygruppen-enhaltenden Monomeren der allgemeinen Formeln II oder III zum Monomerengemisch in den Kautschuk eingebaut



wobei R¹, R², R³, R⁴ und R⁵ Wasserstoff oder Alkylgruppen mit 1 bis 6 C-Atomen darstellen, m eine ganze Zahl von 0 bis 20, n eine ganze Zahl von 0 bis 10 und p eine ganze Zahl von 0 bis 5 ist.

Bevorzugt sind R¹, R² und R³ Wasserstoff und m hat den Wert 0 oder 1 und n ist 1. Die entsprechenden Verbindungen sind Allylglycidyläther oder Vinylglycidyläther.

Bevorzugte Verbindungen der Form II sind Epoxygruppen enthaltende Ester der Acrylsäure und/oder Methacrylsäure, wovon wiederum Glycidylacrylat und Glycidylmethacrylat besonders bevorzugt werden.

Der Ethylengehalt der Copolymeren liegt im allgemeinen im Bereich von 50 bis 98 Gew.%, der Anteil an Epoxygruppen enthaltenen Monomeren und der Anteil des Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureesters jeweils im Bereich von 1 bis 49 Gew.%.
 Besonders bevorzugt sind Copolymerisate D) aus

- 5 50 bis 98, insbesondere 80 bis 95 Gew.% Ethylen,
 1 bis 40, insbesondere 3 bis 20 Gew.% Glycidylacrylat und/oder Glycidylmethacrylat,
 1 bis 45, insbesondere 10 bis 35 Gew.% n-Butylacrylat und/oder 2-Ethylhexylacrylat.

Weitere bevorzugte Ester der Acryl- und/oder Methacrylsäure sind die Methyl-, Ethyl-, Propyl- und t-bzw. t-Butylester.

- 10 Daneben können auch Vinylester und Vinylether als Comonomere eingesetzt werden.

Die Herstellung der vorstehend beschriebenen Ethylen- und Copolymeren kann nach an sich bekannten Verfahren erfolgen, vorzugsweise durch statistische Copolymerisation. Entsprechende Verfahren sind in der Literatur beschrieben.

- Der Schmelzindex der Ethylen- und Copolymeren liegt im allgemeinen im Bereich von 1 bis 80 g/10 min (gemessen bei 190°C und 2,16 kg Belastung).

Bevorzugte Elastomere (Kautschuke) D) sind weiterhin Pfpfropcopolymerisate mit Butadien, Butadien/Styrol-, Butadien/Acrylnitril und Acrylestern, wie sie z.B. in den DE-A-16 94 173 und DE-A-23 48 377 beschrieben werden.

- 20 Von diesen sind insbesondere die Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Polymerisate zu nennen, wie sie in den DE-A-20 35 390, DE-A-22 48 242 und der EP-A-22 216 beschrieben werden, wobei letztere besonders bevorzugt sind.

Als Kautschuk D) können auch Pfpfropcopolymerisate aus 25 bis 98 Gew.% eines Acrylatkautschuks mit einer Glasübergangstemperatur von unter -20°C als Pfpfropgrundlage (Basispolymer)

- 25 und
 2 bis 75 Gew.% eines copolymerisierbaren ethylenisch ungesättigten Monomeren, dessen Homo- bzw. Copolymerisate eine Übergangstemperatur von mehr als 25°C aufweisen, als Pfpfropauflage (Pfpfropfüll) eingesetzt werden.

- Die Pfpfropgrundlage sind Acrylat bzw. Methacrylatkautschuke, wobei bis zu 40 Gew.% weiterer Comonomerer enthalten sein können. Die C₁-C₈-Ester der Acrylsäure bzw. Methacrylsäure sowie der n-halogenierten Derivate wie auch aromatische Acrylsäureester und deren Mischungen werden bevorzugt. Als Comonomere in der Pfpfropgrundlage seien Acrylnitril, Methacrylnitril, Styrol, α-Methylstyrol, Acrylamid, Methacrylamid sowie Vinyl-C₁-C₈-Alkylether angeführt.

- Die Pfpfropgrundlage kann unvernetzt, oder teilweise oder vollständig vernetzt sein. Die Vernetzung wird 35 z.B. durch Copolymerisation von vorzugsweise 0,02 bis 5 Gew.%, insbesondere 0,05 bis 2 Gew.% eines vernetzenden Monomeren mit mehr als einer Doppelbindung erzielt. Geeignete vernetzende Monomere werden z.B. in der DE-A-27 26 156 und der EP-A-50 265 beschrieben.

Bevorzugte vernetzende Monomere sind Triallylcyanurat, Triallylsocyanurat, Triacryloylhexahydro-s-triazin und Triallylbenzole.

- 40 Falls die vernetzenden Monomeren mehr als 2 polymerisierbare Doppelbindungen aufweisen, ist es vorteilhaft, ihre Menge auf nicht mehr als 1 Gew.%, bezogen auf die Pfpfropgrundlage, zu beschränken.

Besonders bevorzugte Pfpfropgrundlagen sind Emulsionspolymerisate mit einem Gelgehalt von mehr als 60 Gew.% (bestimmt in Dimethylformamid bei 25°C nach M. Hoffmann, H. Krömer, R. Kuhn, Polym. analyt. 1, Georg-Thieme-Verlag, Stuttgart, 1977).

- 45 Ebenfalls geeignet als Pfpfropgrundlage sind Acrylat-Kautschuke mit einem Dienkern, wie sie z.B. in der EP-A-50 262 beschrieben werden.

Als Pfpfropmonomere eignen sich besonders Styrol, α-Methylstyrol, Acrylnitril, Methacrylnitril und Methylmethacrylat oder deren Mischungen, insbesondere solche aus Styrol und Acrylnitril im Gewichtsverhältnis 90/10 bis 50/50.

- 50 Die Pfpfropausbeute, d.h. der Quotient aus der Menge des aufgefropften Monomeren und der Menge des eingesetzten Pfpfropmonomeren liegt im allgemeinen im Bereich von 20 bis 80 %.

Kautschuke auf der Basis von Acrylaten, die erfindungsgemäß verwendet werden können, werden z.B. in der DE-A-24 44 584 und der DE-A-27 26 258 beschrieben.

- Die Kautschuke D) weisen vorzugsweise ein Glasübergangstemperatur von unter -30°C, insbesondere von unter -40°C auf, was zu einer guten Schlagzähigkeit auch bei tiefen Temperaturen führt.

Es versteht sich, daß auch Mischungen der vorstehend aufgeführten Kautschuktypen eingesetzt werden können.

Neben den Komponenten A) bis D) können die erfindungsgemäßen Formmassen übliche Zusatzstoffe und Verarbeitungshilfsmittel enthalten. Deren Anteil beträgt im allgemeinen bis zu 60, vorzugsweise bis zu 50 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Komponenten A) bis C).

Übliche Zusatzstoffe sind beispielsweise Stabilisatoren und Oxidationsverzögerer, Mittel gegen Wärmezersetzung und Zersetzung durch ultraviolettes Licht, Gleit- und Entformungsmittel, Färbemittel, Farbstoffe und Pigmente, faser- und pulverförmige Füll- und Verstärkungsmittel, Keimbildungsmittel und Weichmacher.

Oxidationsverzögerer und Wärmestabilisatoren, die den thermoplastischen Massen gemäß der Erfindung zugesetzt werden können, sind z.B. Halogenide von Metallen der Gruppe I des periodischen Systems, z.B. Natrium-, Kalium- und Lithium-Halogenide, ggf. in Verbindung mit Kupfer-(I)-Halogeniden, z.B. Chlorid, Bromiden oder Iodiden. Ferner sind sterisch gehinderte Phenole, Hydrochinone, substituierte Vertreter dieser Gruppe und deren Mischungen, vorzugsweise in Konzentrationen bis 1 Gew.%, bezogen auf das Gewicht der Mischung, einsetzbar.

Beispiele für UV-Stabilisatoren sind verschiedene substituierte Resorcline, Salicylate, Benzotriazole und Benzophenone, die im allgemeinen in Mengen bis zu 2,0 Gew.% eingesetzt werden.

Gleit- und Entformungsmittel, die in der Regel in Mengen bis zu 1 Gew.% der thermoplastischen Masse zugesetzt werden, sind Stearinsäuren, Stearylalkohol, Stearinsäureester (Alkylester) und -amide sowie die Ester des Pentaerythrits mit langkettigen Fettsäuren.

Ferner können organische Farbstoffe wie Nigrosin, Pigmente, z.B. Titandioxid, Cadmiumsulfid, Cadmiumsulfidselenid, Phthalocyanine, Ultramarinblau oder Ruß zugesetzt werden. Darüber hinaus können die erfindungsgemäßen Formmassen faser- und pulverförmige Füllstoffe und Verstärkungsmittel wie Kohlenstofffasern, Glasfasern, amorphe Kieselsäure, Calciumsilicat, Calciummetasilicat, Magnesiumcarbonat, Kaolin, Kreide, gepulverten Quarz, Glimmer und Feldspat in Mengen bis zu 50 Gew.%, bezogen auf die Komponenten A) bis D) enthalten. Keimbildungsmittel, wie Talkum, Calciumfluorid, Natriumphenylphosphinat, Aluminiumoxid oder feinteiliges Polytetrafluorethylen können in Mengen z.B. bis zu 5 Gew.%, bezogen auf die Komponenten A) bis D) angewandt werden.

Die erfindungsgemäßen thermoplastischen Formmassen können hergestellt werden, indem man die Komponenten A), B) und C) und ggf. Zusatzstoffe mischt und in üblichen Mischvorrichtungen, wie Schneckenextrudern, Brabender-Mühlen oder Banbury-Mühlen die Elastomeren (Kautschuke) D) in das schmelzflüssige Gemisch aus Polyester und Polycarbonat einmischt. Die Masse kann anschließend extrudiert, gekühlt und zerkleinert werden. Die Mischtemperaturen liegen in der Regel bei 240 bis 280°C.

Die erfindungsgemäßen Formmassen eignen sich zur Herstellung von hochbeanspruchbaren thermoplastischen schlagzähnen Formteilen für technische Zwecke aller Art nach dem Spritzguß- oder Extrusionsverfahren.

Sie zeichnen sich durch eine besonders helle Eigenfarbe sowie gute Kälteschlagzähigkeit bei gleichzeitig guter Wärmeformbeständigkeit aus.

Beispiele 1 bis 17

Zur Herstellung erfindungsgemäßer Formmassen wurden folgende Komponenten eingesetzt:

Komponente A/1

Polyethylenterephthalat mit einer relativen Viskosität von 1,38 (0,5 gew.-%ige Lösung in Phenol/0-Dichlorbenzol 1:1 bei 25°C).

Komponente A/2

Polybutylenterephthalat mit einer relativen Viskosität von 1,6 (bestimmt wie bei A₁).

Komponente B

Polycarbonat auf Bisphenol A-Basis mit einer relativen Viskosität von 1,38 (0,5 gew.-%ig in Dichlormethan bei 25°C).

Komponente C/1Dodecylsulfonsäure, $n\text{-C}_{12}\text{H}_{25}\text{SO}_3\text{H}$

6

Komponente C/2Nonylhydrogensulfat, $n\text{-C}_9\text{H}_{19}\text{OSO}_3\text{H}$

10

Komponente C/3 $n\text{-C}_{12}\text{H}_{25}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_6\text{OSO}_3\text{H}$

15

Komponente C/4

Diisobutyl-naphthalin-1-sulfonsäure

20



25

Komponente C/5 $n\text{-C}_8\text{H}_{18}$

30

35 (OCH₂CH₂)₆OSO₃HKomponente D/1

40 Copolymerisat aus Ethylen/n-Butylacrylat/Acrylsäure (Gewichtsverhältnis 66:30:4) mit einer Glasübergangstemperatur von -42°C und einem Schmelzindex (190°C/2,16 kg Belastung) von 15 g/10 min.

Komponente D/2

45

Copolymerisat aus Ethylen/n-Butylacrylat/Glycidylmethacrylat (Gewichtsverhältnis 67/30/3) mit einer Glasübergangstemperatur von -48°C und einem Schmelzindex von 10 g/10 min (190°C, 2,16 kg).

Komponente D/3

50

Pfropfkautschuk mit einer Pfropfgrundlage (75 Gew.%) aus vernetztem n-Butylacrylat und einer Pfropföle (25 Gew.%) aus Styrol und Acrylnitril im Gewichtsverhältnis 75/25 (hergestellt nach dem Verfahren der DE 24 44 584).

55

Komponente D/4

10 Pfropfkautschuk mit einer Pfropfgrundlage (70 Gew.%) aus vernetztem Polybutadien, 8 Gew.% einer
ersten Pfropfhülle aus Styrol und 22 Gew.% in der zweiten Pfropfhülle aus Methylmethacrylat, mit einer
5 Glasübergangstemperatur von -78°C.

Herstellung der Formmassen

10 Die Komponenten A) bis D) wurden intensiv gemischt, in einem Zweiseitenextruder bei 270°C
aufgeschmolzen, homogenisiert und die Schmelze wurde in ein Wasserbad extrudiert. Nach Granulierung
und Trocknung wurden aus den Formmassen auf einer Spritzgußmaschine Prüfkörper hergestellt und ohne
Nachbehandlung geprüft.

15 Die Ergebnisse der Kerbschlagzähigkeitsmessungen nach DIN 53 453 und der Bestimmung der Vicat
B-Temperatur nach DIN 53 480 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die erfindungsgemäßen Formmassen durch eine sehr gute Kerbschlagzähigkeit, auch bei tiefen Temperaturen und eine weiße Farbe auszeichnen.

20

25

30

35

40

45

50

55

Tabelle:

Nr.	Komponente (Gew.-Teile)			Farbe	Kerbschlagzähigkeit (kJ/m ²)	
	A	B	C ₁		20°C	-40°C
1V	40 A/2	50		gelb	53	4
2V	40 A/1	50		schw.gelb	50	4
3V	20 A/1 + 20 A/2	50		gelb	55	5
4V	40 A/2	50	0,1 Stearinsäure	tiefgelb	10	1
5	40 A/2	50	0,1 C ₁ /1	weiß	57	8
6	40 A/2	50	0,09 C ₁ /1	weiß	60	10
7	40 A/2	50	0,1 C ₁ /1	weiß	55	8
8	20 A/1 + 20 A/2	50	0,1 C ₁ /2	weiß	54	7
9	40 A/1	50	0,09 C ₁ /1	weiß	61	11
10	40 A/1	50	0,01 C ₁ /1	weiß	57	9
11	40 A/2	50	0,05 C ₁ /3	weiß	58	10
12	30 A/2	60	0,03 C ₁ /4	weiß	60	12
13	40 A/2	50	0,08 C ₁ /5	weiß	55	7
14V	50 A/2	50	-	gelb	3	3
15V	50 A/1	50	-	gelb	3	2
16	50 A/2	50	0,1 C ₁ /1	weiß	7	5
17	50 A/1	50	0,05 C ₁ /1	weiß	7	4

Beispiele 18 bis 37

5

Zur Herstellung erfindungsgemäßer Formmassen wurden folgende Komponenten eingesetzt:

Die Komponenten A), B) und D) entsprechen den in den Beispielen 1 bis 17 eingesetzten Komponenten.

10

Komponente C₁

Sulfonierter EPDM-Kautschuk (Monomer-Gewichtsverhältnis Ethylen-Propylen-Norbornadien 70-23-7) mit einem Molekulargewicht (Gewichtsmittel) von \bar{M}_w 50.000 und durchschnittlich 14 Sulfonsäuregruppen pro Mol Polymer.

15

Komponente C₂

20

Sulfoniertes Polystyrol (\bar{M}_w 100.000) mit durchschnittlich 85 Sulfonsäuregruppen pro Mol des Polymeren.

Komponente C₃

25

Polysulfon auf Basis Bisphenol A (2,2'-Di(4-hydroxyphenyl)propan) und 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon mit 2 Gew.% an kernsulfoniertem 4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon (durchschnittlich eine Sulfonsäuregruppe pro Molekül) und einem Molekulargewicht \bar{M}_w von 8000.

30

Komponente C₄

Propylenpolymerisat, hergestellt nach an sich bekannter Weise, mit einem Kern aus 70 G w.% Butadien, einer ersten Hülle aus 10 Gew.% Styrol und einer zweiten Hülle aus 6 Gew.% Methylmethacrylat, 2 Gew.% n-Butylacrylat und 2 Gew.% 2-Sulfoethylmethacrylat.

35

Herstellung der Formmassen

40

Die Komponenten A) bis C) wurden intensiv gemischt, in einem Zweischnellenextruder bei 270°C aufgeschmolzen, homogenisiert und die Schmelze wurde in ein Wasserbad extrudiert. Nach Granulierung und Trocknung wurden aus den Formmassen auf einer Spritzgußmaschine Prüfkörper hergestellt und ohne Nachbehandlung geprüft.

45

Die Ergebnisse der Kerbschlagzähigkeitsmessungen nach DIN 53 453 und der Bestimmung der Vicat B-Temperatur nach DIN 53 460 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die erfindungsgemäßen Formmassen durch eine sehr gut Kerbschlagzähigkeit, auch bei tiefen Temperaturen und eine weiße Farbe auszeichnen.

50

55

Tabelle:

Beispiel Nr.	A	B	Komponente [Gew. %]	D	Kerbschlagzähigkeit DIN 53 735 (kJ/m ²)	Farbe	Vicat B DIN 53460
			C		-23°C		0°C
18V	40 A/2	50	-	10 D/3	53	gelb	81
19V	40 A/1	50	-	10 D/3	50	schw. gelb	79
20V	20 A/1 + 20 A/2	50	-	10 D/2	55	gelb	80
21	40 A/2	50	1 C ₂ /2	9 D/2	54	weiß	120
22	38 A/2	47,5	5 C ₂ /3	9,5 D/2	55	weiß	125
23	40 A/2	50	1 C ₂ /2	9 D/3	54	weiß	122
24	20 A/1 + 20 A/2	50	1 C ₂ /2	9 D/2	57	weiß	122
25	40 A/1	50	0,5 C ₂ /2	9,5 D/3	55	weiß	136
26	20 A/1	50	0,3 C ₂ /2	9,7 D/2	60	weiß	138
27	28,8 A/1	48,5	3,0 C ₂ /3	9,7 D/3	58	weiß	137
28V	40 A/2	50	-	10 D/4	55	gelb	80
29V	40 A/1	50	-	10 D/4	54	schw. gelb	83
30V	40 A/2	50	-	10 D/4	50	gelb	82
31	40 A/2	50	10 C ₂ /4	-	60	weiß	82
32	40 A/2	50	10 C ₂ /1	5 D/2	58	weiß	122
33	40 A/2	50	5 C ₂ /1	5 D/2	58	weiß	120
34	40 A/1	50	10 C ₂ /4	-	58	weiß	135
35	40 A/1	50	10 C ₂ /1	-	61	weiß	137
36	20 A/1 + 20 A/2	50	10 C ₂ /4	-	60	weiß	120
37	20 A/1	70	5 C ₂ /1	5 D/2	62	weiß	138

Mit V gekennzeichnete Beispiele sind Vergleichsbeispiele

Ansprüche

5

1. Thermoplastische Formmassen, enthaltend als wesentliche Komponenten

A) 10 bis 89,99 Gew.% eines Polyesters

B) 10 bis 89,99 Gew.% eines Polycarbonats und

10 C) 0,01 bis 1 Gew.% einer niedermolekularen organischen Verbindung mit bis zu 70 C-Atomen und (-SO₂)-
„Q-Gruppen, wobei Q Wasserstoff, NH₄⁺, ein Alkali- oder ein Erdalkalimetall darstellt und m eine ganz Zahl
ist, die gleich der Wertigkeit von Q ist, und/oder

C) 0,01 bis 30 Gew.% eines Polymeren mit Sulfonsäuregruppen und einem Gewichtsmittel des Molekulargewichts von mindestens 1000,
sowie als weitere Komponente

15 D) 0 bis 30 Gew.% eines schlagzäh modifizierenden Kautschuks

2. Verwendung der thermoplastischen Formmassen gemäß Anspruch 1 zur Herstellung von Formkörpern.

3. Formkörper, erhältlich aus Formmassen gemäß Anspruch 1.

20

25

30

35

40

45

50

55





Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 256 461
A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87111499.7

(61) Int. Cl.: **C08L 67/02 , C08L 69/00 ,
C08K 5/42**

(22) Anmeldetag: 08.08.87

(23) Priorität: 09.08.86 DE 3627131

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
24.02.88 Patentblatt 88/08

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB NL

(86) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 02.11.89 Patentblatt 89/44

(71) Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)**

(72) Erfinder: **Lausberg, Dietrich, Dr.
Nachtigalstrasse 32a
D-6700 Ludwigshafen(DE)
Erfinder: McKee, Graham Edmund, Dr.
Kastanienweg 8
D-6940 Weinheim(DE)
Erfinder: Taubitz, Christof, Dr.
In der Dreispitz 15
D-6706 Wachenheim(DE)
Erfinder: Wassmuth, Georg, Dr.
Von-Sturmfeder-Strasse 60
D-6700 Ludwigshafen(DE)
Erfinder: Knoll, Manfred
Pfimmstrasse 1
D-6521 Wachenheim(DE)**

(54) **Thermoplastische Formmassen aus Polyester und Polycarbonat.**

(57) Thermoplastische Formmassen, enthaltend als
wesentliche Komponenten

A) 10 bis 89,99 Gew.% eines Polyesters
B) 10 bis 89,99 Gew.% eines Polycarbonats und
C₁) 0,01 - 1 Gew.% einer niedermolekularen organi-
schen Verbindung mit bis zu 70 C-Atomen und
(SO₂)_n-Q-Gruppen, wobei Q Wasserstoff, NH₄⁺, ein
Alkali- oder ein Erdalkalimetall darstellt und m eine
ganze Zahl ist, die gleich der Wertigkeit von Q ist,
und/oder

C₂) 0,01 bis 30 Gew.% eines Polymeren mit Sulfon-
säuregruppen und einem Gewichtsmittel des Mole-
kulargewichts von mindestens 1000,
sowie als weitere Komponente

D) 0 bis 30 Gew.% eines schlagzäh modifizierenden
Kautschuks



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 87111499.7
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
X, Y	<u>US - A - 4 391 954</u> (SCOTT) * Ansprüche; Spalte 4, Zeilen 25-30, 35-48 *	1-3	C 08 L 67/02 C 08 L 69/00 C 08 K 5/42
Y	<u>EP - A1 - 0 180 648</u> (TORAY INDUSTRIES INC.) * Ansprüche; Zusammenfassung *	1-3	
A	<u>DE - B - 1 469 143</u> (TEIKOKU JINZO KENSHI K.K.) * Anspruch 1 *	1-3	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 08 L 67/00 C 08 L 69/00 C 08 K 5/00
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 02-08-1989	Prüfer ZINN-ZINNENBURG
<p>KATEGORIE DER GENANNEN DOKUMENTEN</p> <p>X : v n besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : v n besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : nichtschriftlich Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus andern Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EP Form 1503 03/87

BASF Aktiengesellschaft · D-67056 Ludwigshafen

Patente, Marken und Lizenzen
Patents, Trademarks and Licenses

Referentin
Referent

Auslandsschutzrechte
ZDX/A-C6 -
Tel. 0621/60 48526
FAX 0621/60 43123

Internationaler Recherchenbericht

o.Z. 50445

Bitte entscheiden Sie, ob die PCT-Anmeldung weitergeführt werden soll und berücksichtigen Sie dabei bitte

- das Ergebnis der internationalen Recherche
- den wirtschaftlichen Wert des Schutzes der Erfindung
- die Kosten für die internationale vorläufige Prüfung (Gebühren DM 3.292)

Da beabsichtigt ist, internationale vorläufige Prüfung zu beantragen, bitten wir, Ihre Entscheidung umgehend auf der Rückseite mitzuteilen.

Falls dem weiteren Verfahren geänderte Ansprüche zugrundegelegt werden sollen, reichen Sie diese Ansprüche ggf. mit einer Erklärung bitte unverzüglich beim Internationalen Büro der WIPO in Genf ein (Art. 19, Regel 46 PCT). Nutzen Sie die Frist von 2 Monaten ab Übermittlung des Recherchenberichtes nicht aus.

Bitte bereiten Sie für die Einleitung der nationalen Phase in USA das Information Disclosure Statement (IDS) vor und geben Sie es in die zentrale REG.

Bitte weiterleiten an:
ZDX/A - Auslandsschutzrechte
(s. Rückseite)

An ZDX/A - Auslandsschutzrechte

- 1) Nach Rücksprache mit _____ soll die internationale Anmeldung
- ☐ zurückgezogen werden.

Begründung:

- ☐ aufrechterhalten werden.
- 2) Die internationale vorläufige Prüfung soll beantragt werden auf der Grundlage der Patentansprüche
- ☐ in der eingereichten Fassung
- ☐ in der nach Art. 19 PCT geänderten Fassung
- 3) Das Information Disclosure Statement für die nationale Phase in den U.S.A.
- ☐ ist erstellt und an die REG gegeben worden.
- ☐ wird nachgereicht

.....
Referent, Datum